

## Vezana plošča BREZA BB/CP E1E05 11-SLOJNA EN 314-2/KL3

Artikel št.	Debelina	Dolžina	Širina
<b>00519/0006</b>	<b>15 mm</b>	<b>1.250 mm</b>	<b>2.500 mm</b>

Vezani les je lesni material iz tankih, križno lepjenih furnirjev. Furnir je prečno naložen, t.p. smer vlaken dveh nalegajočih plasti tvorijo kot 90°, kar učvrsti vezani les.

Plošče iz vezanega lesa so sestavljene iz najmanj treh furnirjev, debeline od 1,4 do 3,2 mm.

### VLAŽNOST

V obratu vsebuje vezani les ob dobavi običajno med 7 do 12 % vlage. Sprememba vlažnosti lahko vpliva na dimenzijo vezanega lesa.

### TEMPERATURA:

Spremembe temperature (+100 °C do - 160 °C) ne vplivajo na dimenzije vezanega lesa.

### UPORABA NA PROSTEM:

Za zunanjo uporabo je potrebno površino vezanega lesa ustrezno obdelati. Robove je potrebno zaščititi pred vdorom vlage.

### TRDOTA - LASTNOSTI:

Trdota vezanega lesa je odvisna od vrste lesa, debeline furnirja, debeline vezanega lesa ter smeri vlaken. Kakovost furnirja na površini ne vpliva na trdnost vezanega lesa.

## LASTNOSTI

## SPECIFIKACIJA

Debelina	<b>15 mm</b>
Širina	<b>2.500 mm</b>
Dolžina	<b>1.250 mm</b>
Teža	<b>31,88 kg</b>

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-bbcp-e1e05-11-slojna-en-314-2kl3-p15846160>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



**Vezane plošče**

Vrsta lesa

**Breza**

Površina

**brušeno / brušeno**

Kakovost

**BB/CP**

Razred lepljenja

**EN 314-2/KL3**

Primerno za

**Večnamenska plošča  
Kamionska vezana plošča  
Gradbeništvo  
Ladijska industrija  
Pohištvena industrija  
Visokokakovostna embalaža  
Izdelava kalupov**

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-bbcp-e1e05-11-slojna-en-314-2kl3-p15846160>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

