

Vezana plošča BREZA BB/CP 9-slojna EN314-2/KL1

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| Artikel št. | Debelina | Dolžina | Širina |
| 00807/0020 | 12 mm | 1.525 mm | 1.525 mm |

Vezani les je lesni material iz tankih, križno lepljenih furnirjev. Furnir je prečno naložen, t.p. smer vlaken dveh nalegajočih plasti tvorijo kot 90°, kar uvrsti vezani les.

Plošče iz vezanega lesa so sestavljene iz najmanj treh furnirjev, debeline od 1,4 do 3,2 mm.

VLAŽNOST

V obratu vsebuje vezani les ob dobavi običajno med 7 do 12 % vlage. Sprememba vlažnosti lahko vpliva na dimenzijo vezanega lesa.

TEMPERATURA:

Spremembe temperature (+100 °C do - 160 °C) ne vplivajo na dimenzije vezanega lesa.

UPORABA NA PROSTEM:

Za zunanjo uporabo je potrebno površino vezanega lesa ustrezno obdelati. Robove je potrebno zaščititi pred vdorom vlage.

TRDOTA - LASTNOSTI:

Trdota vezanega lesa je odvisna od vrste lesa, debeline furnirja, debeline vezanega lesa ter smeri vlaken. Kakovost furnirja na površini ne vpliva na trdnost vezanega lesa.



LASTNOSTI

SPECIFIKACIJA

| | |
|----------|----------|
| Debelina | 12 mm |
| Širina | 1.525 mm |
| Dolžina | 1.525 mm |
| Teža | 19,54 kg |

Vezane plošče

Vrsta lesa **Breza**

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-bbcp-9-slojna-en314-2kl1-p41324>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



| Vezane plošče | |
|------------------|---|
| Površina | brušeno / brušeno |
| Kakovost | BB/CP |
| Razred lepljenja | EN 314-2/KL1 |
| Primerno za | Večnamenska plošča Kamionska vezana plošča Gradbeništvo Ladijska industrija Pohištvena industrija Visokokakovostna embalaža Izdelava kalupov |

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-bbcp-9-slojna-en314-2kl1-p41324>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

